



Shijiazhuang Boshuo New Material Co.,Ltd
Address:No.12 Zhaotuo Road,Shijiazhuang,Hebei ,China.
Postal code:050066
Tel:+86 311 68002769 WhatsApp: +86 18031941967
Contact:Cathy Zhang Email:chinasupplier999@hotmail.com
<https://www.boshuonewmaterial.com>

Datos técnicos del geotextil anti malezas en el estándar chino GBT

Elemento	Unidad	Datos técnicos	
Peso unitario	g/m ²	95g/M ²	Calificada
Variación del peso unitario	--	±8g	Calificada
Resistencia a la rotura MD	N/5cm	900	Calificada
Resistencia a la rotura CD	N/5cm	630	Calificada
Tasa de elongación	%	20	Calificada
Permeabilidad vertical Coeficiente	cm/s	10 ⁻¹ --10 ⁻⁴	Calificada
Resistencia a la explosión de CBR	N	900	Calificada
Tamaño del tamizO90 (O95)	mm	0.1-0.3	Calificada
Vida útil	--	Alrededor de 2 - 3 años	Calificada

