



Corporación Internacional NCM

N0 152, #2BUILDING, N0111 NEW MIDLLE STREET MIYUN DISTRICT, BEIJING, CHINA

Hoja de datos técnicos Estándar de la Geomembrana de HDPE GB

Propiedades	Valor de prueba
Espesor---mm (min.ave.)	1.00
Densidad	≥0.940
Límite elástico (longitud, latitud) - kN / m	≥13
Resistencia a la rotura (longitud, latitud) -kN/m	≥20
Rendimiento: Alargamiento (longitud, latitud) --%	≥11
Alargamiento de la rotura (longitud, latitud) --%	≥600
Resistencia al desgarro (longitud, latitud) --N	≥115
Resistencia a la perforación--N	≥240
Contenido de negro de humo --%	2.0~3.0
Dispersión de negro de humo	El nivel 3 no es más de uno de cada 10 datos y los niveles 4 y 5 no están permitidos
Tiempo de Inducción Oxidativa -OIT (min.ave.) OIT estándar (min.ave.)	≥60
Grieta por fragilidad a baja temperatura	pass
Índice de penetración de vapor de agua WVPI g.cm/(cm ² .s.pa)	≤1.0*10 - 13
Estabilidad de tamaño%	±2.0